

Der Kleb- und Dichtstoff mit extrem hoher Anfangshaftung

Multibond „Speed-Power“

Ihre Vorteile:

- Ersetzt herkömmliche Befestigungen **speziell an senkrechten Flächen**
durch die sofortige und extrem hohe Anfangshaftung
- **Hervorragende Haftung auf fast allen Materialien ohne Primer**
durch die hochwertige Basis aus modifizierten Silanen
- **Einfach und sauber zu verarbeiten, auch an senkrechten Flächen,**
da pastös und äußerst standfest

Eigenschaften:

- Universell einsetzbarer und schneller Klebe- und Dichtstoff mit besonders hoher Anfangshaftung
- Ersetzt durch die besonders hohe Anfangshaftung herkömmliche Befestigungen, wie z. B. Schrauben, Dübel, Nieten etc., speziell dort, wo an senkrechten Flächen eine zusätzliche Fixierung nicht möglich oder gewünscht ist
- Pastös, standfest, gleicht Unebenheiten aus (spaltüberbrückend)
- Sehr gut feuchtigkeits-, witterungs- und temperaturbeständig
- Enthält weder Silikon noch Lösemittel und ist isocyanatfrei
- Härtet geruchsneutral und schrumpffrei aus
- Überstreich- sowie überlackierbar („nass in nass“)


Einsatzgebiete:

- Viele Materialien, z. B. Metalle, Kunststoffe (außer PE, PP, PTFE), Beton, Marmor, Natur- und Kunststein, Keramik, Emaille, Gips, MDF-, Holz, Span-, Faser- und Gipskartonplatten können dauerhaft mit- und untereinander verbunden werden
- Speziell dort, wo an senkrechten Flächen eine zusätzliche Fixierung nicht möglich oder gewünscht ist, ergeben sich viele Anwendungsmöglichkeiten, z. B.:
 - Wand-, Decken- und Bodenmontage von Kabelkanälen
 - Verkleben von Sockelleisten und Eckverbindern
 - Verkleben von Treppenstufen
 - Fixieren von Isoliermaterialien z. B. Dämmstoffplatten

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Hautbildung*:	ca. 10 Minuten
Durchhärtung*:	ca. 3 mm/24 h
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +80 °C (kurzfristig bis +120 °C)
Reißdehnung:	200 %
Zugfestigkeit (DIN 53504):	2,3 N/mm ²
Zugscherfestigkeit (DIN 53283)	1,3 N/mm ²
Shore-A Härte:	58
Lagerfähigkeit:	12 Monate in ungeöffnetem Zustand
* Normalklima +23 °C und 50 % relative Luftfeuchte (DIN 50014-23/50-2)	

Extreme Haftung
- klebt sogar Pflastersteine auf Holz



Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	VPE
900 330	Multibond „Speed-Power“, grau	310 ml	12/24

Passendes Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
701 001-01	Handkartuschenpistole „Profi-Line“	1
G 702 090	Akku-Kartuschenpresse komplett mit Schnellladegerät und einem Akku	1